

Technische informatie

Wanda 660 1K Etch Primer


—W2.03.01



Een sneldrogende, universele, chromaatvrije etsende primer in spuitbus voor doorgeschuurde plekken op metaal, aluminium en (verzinkt) galvanized staal. Wanda 660 1K Etch Primer biedt uitstekende hechting en corrosiebestendigheid.




Schud goed vóór gebruik




Spuitafstand
12-18 cm



Applicatie
1-2 lagen



Spuitbus
Keer de spuitbus na gebruik om en druk het mondstuk in.



Uitdamptijd
Tussen de lagen: 5-10 min.
Overspuiten na: 15 min.



Bescherming
Gebruik geschikte ademhalingsbescherming.
Akzo Nobel Car Refinishes adviseert het gebruik van verse luchtmaskers.

Technische informatie

Wanda 660 1K Etch Primer

—W2.03.01



Producten en additieven	660 1K Etch Primer
Basisgrondstoffen	Primer: Polyvinylbutyral
Geschikte ondergronden	Staal Verzinkt staal Aluminium
Voorbehandeling	Staal: Ontvet en schuur droog met P80-P180 Verzinkt (gegalvaniseerd) staal: Ontvet en schuur droog met P220-P320 Aluminium: Ontvet en ruw op met Scotch Brite Red
Applicatie	Breng 1-2 enkele vloeiende lagen aan. Laat de primer tussen de lagen handdroog worden. Dit duurt in het algemeen 5-10 minuten bij 20°C. Breng de primer niet aan als de relatieve luchtvochtigheid hoger is dan 75%. Spuut de primer niet over met basecoats.
Reiniging van de apparatuur	Draai na gebruik de spuitbus om, zodat het drijfgas het spuitstuk kan leegmaken.
Overspuittijd	Laat minimaal 15 minuten uitdampen bij 20°C alvorens u gaat overspuiten. Breng filler of topcoat binnen 24 uur aan bij 20°C.
Overspuitbaar	Wanda-fillers en 2K-topcoats Opmerking: Spuit niet over met 2K Epoxy Primer of basecoats.
Productopslag	Vermijd extreme temperatuurschommelingen.
Houdbaarheid	De houdbaarheidstermijn geldt voor producten die ongeopend worden bewaard. 660 1K Etch Primer: 1 jaar bij 20°C.
VOS	2004/42/IIB(e)(840)720 De EU-limietwaarde voor dit product (productcategorie: IIB.(e)) in gebruiksklare vorm is 840 g/l VOS. Het VOS-gehalte van dit product in gebruiksklare vorm is max. 720 g/liter.

Technische informatie

Wanda 660 1K Etch Primer

—W2.03.01



Akzo Nobel Car Refinishes B.V.
Adres: Rijksstraatweg 31, Postbus 3, 2170 BA Sassenheim
Tel.: +31(0)71308-3333

UITSLUITEND BESTEMD VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK MET GESCHIKTE HS&E UITRUSTING

BELANGRIJKE OPMERKING De informatie in dit informatieblad beoogt niet volledig te zijn en is gebaseerd op de huidige staat van onze kennis en op de heersende wetgeving. Eenieder die dit product gebruikt met een ander doel of een andere bestemming dan die welke specifiek is aanbevolen in het technisch informatieblad, zonder dat voorafgaande schriftelijke bevestiging van ons is verkregen dat de toepassing van het product geschikt is voor het beoogde gebruiksdoel, doet zulks op eigen risico. Het is te allen tijde de verantwoordelijkheid van de gebruiker om alle benodigde stappen te nemen om te voldoen aan alle vereisten die door de lokale wet- en regelgeving worden gesteld. Lees altijd het veiligheidsinformatieblad en het technisch informatieblad van dit product door, indien deze beschikbaar zijn. Alle door ons verstrekte adviezen of mededelingen over het product (in dit informatieblad of elders) zijn, zo ver onze kennis reikt, correct. Wij hebben echter geen invloed op de kwaliteit of de conditie van de ondergrond of op alle overige factoren die het gebruik en de toepassing van het product beïnvloeden. Om deze redenen aanvaarden wij, tenzij wij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen, geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot enig verlies of schade die voortvloeit uit het gebruik van het product. Op alle geleverde producten en technische adviezen zijn van toepassing onze standaard verkoopvoorwaarden- en condities. U dient een exemplaar hiervan op te vragen en zorgvuldig te bestuderen. De informatie in dit informatieblad zal van tijd tot tijd worden gewijzigd op grond van ervaringen en ons beleid van voortdurende productontwikkeling. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om vóór gebruik van het product te verifiëren of dit informatieblad nog actueel is.

De in dit informatieblad vermelde merkaanduidingen zijn beschermde merken van of zijn gelicentieerd aan AkzoNobel.
Hoofdkantoor
Akzo Nobel Car Refinishes B.V., Postbus 3, 2170 BA Sassenheim. www.Wandarefinish.com/nl