


Dane techniczne

Wanda 850 Clear Easy

—W1.05.07



850 Clear Easy to dwukomponentowy lakier bezbarwny przeznaczony do aplikacji na rozpuszczalnikowe lakiery bazowe Wanda. Zapewnia bardzo dobrą rozlewność, znakomity połysk i wygląd, a także odporność na zarysowania.




Proporcje mieszania

2: 850 Clear Easy
 1: 370 Hardener Easy Fast / 380 Hard. Easy Medium / 390 Hard. Easy Slow
 300 Hardener Slow / 310 Hardener Standard / 320 Hardener Rapid
 10-20%: 100 Thinner Slow / 110 Thinner Standard / 120 Thinner Rapid



Miarka

Stosować miarkę Wanda W3




Sprzęt

Dysza pistoletu natryskowego: 1.2 – 1.4 mm
 Ciśnienie robocze: 1.7 – 2.2 bara
 *Patrz instrukcja obsługi pistoletu natryskowego



Aplikacja

2 x 1 warstwa



Odparowanie

Między warstwami: 5 – 10 minut w 20°C
 Przed suszeniem: 10 – 15 minut w 20°C



Czas schnięcia

20°C
 10 – 12 godzin

60°C
 30 – 45 minut*
 * temperatura obiektu



Ochrona

Stosować właściwe środki ochrony dróg oddechowych.
 AkzoNobel Vehicle Refinishes zaleca korzystanie z aparatu oddechowego zasilanego świeżym powietrzem.

Dane techniczne

Wanda 850 Clear Easy

—W1.05.07



Produkt i dodatki	850 Clear Easy 300 Hardener Slow 310 Hardener Standard 320 Hardener Rapid 370 Hardener Easy Fast 380 Hardener Easy Medium 390 Hardener Easy Slow 100 Thinner Slow 110 Thinner Standard 120 Thinner Rapid		
Podstawowe surowce	850 Clear Easy: żywice akrylowe Utwardzacz: żywice poliizocyjanianowe		
Właściwe podłoża	Wykończenia OEM Wandabase MAX		
Proporcje mieszania	2: 850 Clear Easy 1: 370 Hardener Easy Fast / 380 Hardener Easy Medium / 390 Hardener Easy Slow 10-20%: 100 Thinner Slow / 110 Thinner Standard / 120 Thinner Rapid Stosować miarkę W3 2: 850 Clear Easy 1: 300 Hardener Slow / 310 Hardener Standard / 320 Hardener Rapid 10-20%: 100 Thinner Slow / 110 Thinner Standard / 120 Thinner Rapid Stosować miarkę W3		
Lepkość	15 – 18 sekund DIN Cup 4 w temp. 20°C		
Trwałość po zmieszaniu	300 Hardener Slow 310 Hardener Standard 320 Hardener Rapid 370 Hardener Easy Fast 380 Hardener Easy Medium 390 Hardener Easy Slow	3 godziny 2 godziny 1 godzina 1.5 godziny 2.5 godziny 3.5 godziny	
Dysza pistoletu natryskowego i ciśnienie robocze	Zasilanie grawitacyjne *Patrz instrukcja obsługi pistoletu natryskowego	1.2 – 1.4 mm 	1.7 – 2.2 bara* HVLP maks. 0.7 bara na głowicy
Aplikacja	Nanieść rozlaną zamkniętą warstwę, pozostawiając do odparowania na 5-10 minut w temp. 20°C. Następnie nanieść pełną rozlaną warstwę, pozostawiając do odparowania na 10-15 minut w temp. 20°C przed suszeniem w podwyższonej temperaturze.		
Czyszczenie sprzętu	Używać zmywacza Wandabase Guncleaner		
Grubość powłoki	Zalecana aplikacja (2 warstwy)	45 – 60 µm	

Dane techniczne

Wanda 850 Clear Easy

—W1.05.07



Czas schnięcia	Easy Hardeners 370/380/390	20°C	60°C
	Pyłosuchość	15 – 30 minut	3 minuty
	Możliwość manipulacji	10 – 12 godzin	30 – 45 minut
	Hardeners 300/310/320	20°C	60°C
	Pyłosuchość	20 – 40 minut	5 – 15 minut
	Możliwość manipulacji	10 – 12 godzin	30 – 45 minut
	Suszenie promiennikiem podczerwieni:		
	Możliwość manipulacji	4 minuty (niska moc)	8 minut (wysoka moc)
Teoretyczne zużycie materiału	Gotowa do użycia mieszanina przy grubości warstwy 1 mikrona: $\pm 330 \text{ m}^2/\text{litr}$		
	Praktyczne zużycie materiału zależy od wielu czynników, takich jak: kształt obiektu, chropowatość podłoża, metoda i warunki aplikacji.		
Możliwość polerowania	Gotowy do polerowania minimum 1 godzinę po schłodzeniu do temperatury otoczenia		
Przechowywanie	Należy unikać skrajnych różnic temperatur.		
Okres przechowywania	Okres przechowywania produktów określa się, gdy produkt jest przechowywany nieotwarty. 850 Clear Easy: 4 lata w 20°C.		

AkzoNobel Car Refinishes Polska Sp. z o.o.
The Park Warsaw Budynek B1
ul. Krakowiaków 48, 02-255 Warszawa

DO PROFESJONALNEGO UŻYTKU Z ODPOWIEDNIMI ŚRODKAMI OCHRONY OSOBISTEJ I WYPOSAŻENIEM BHP

WAŻNA UWAGA Informacje zawarte w niniejszej karcie nie są wyczerpujące na temat produktu, są zaś oparte na obecnym stanie naszej wiedzy oraz bieżących przepisach: każda osoba stosująca produkt do innych celów niż zalecane w karcie informacji technicznej, bez uprzedniego uzyskania naszej pisemnej zgody na jego inne niż zalecane użytkowanie, stosuje go na własną odpowiedzialność i ryzyko. Użytkownik we wszystkich przypadkach jest odpowiedzialny za spełnienie wszystkich czynności, związanych z przestrzeganiem obowiązujących przepisów i postanowień. Należy zawsze przeczytać Kartę danych materiału i Kartę Informacji Technicznej dla danego produktu, jeśli są dostępne. Niniejsze dane są zebrane i opracowane na podstawie stanu najlepszej naszej wiedzy (w tej karcie lub innym dokumencie), ale nie stanowią one gwarancji właściwości produktu ani specyfikacji jakościowej i nie mogą być podstawą do reklamacji. W związku z tym wykorzystanie podanych informacji, jak i stosowanie produktu nie jest kontrolowane przez producenta, chyba że istnieją pisemne umowy. W przeciwnym razie producent nie przyjmuje na siebie żadnej odpowiedzialności za stan produktu, jego stratę lub zniszczenie podczas jego użytkowania. Wszystkie produkty i specyfikacje techniczne są dostarczane zgodnie z zawartymi umowami i warunkami sprzedaży. Odbiorca zawsze powinien żądać kopii umowy i przejrzeć ją bardzo dokładnie. Informacje zawarte w niniejszej karcie mogą podlegać modyfikacji w świetle zmian w przepisach, stanie wiedzy, doświadczeniu i ciągłej polityki rozwoju. Osoba stosująca produkt jest zobowiązana do wcześniejszego zweryfikowania tej karty przed jego stosowaniem.

Wspomniane w niniejszej karcie marki produktów są znakami towarowymi zarejestrowanymi na rzecz AkzoNobel.
Siedziba główna
Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3, 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.Wandarefinish.com